

AUTOLUX™

**KATALOG
VÝROBKŮ**
VYDÁNÍ 2015



Cíle každé lakýrnické dílny je dokonalá reprodukce originální barvy. Naším cílem je poskytnout výrobek, který to umožňuje.



Značka AUTOLUX® je pružná řada výrobků navržena cíleně na potřeby našich zákazníků.

Značka Autolux jsou výrobky charakteristické vysokou kvalitou za rozumnou cenu. Výrobky jsou k dispozici v výhodných, malých baleních, které společně s univerzálními vlastnostmi ředidel a tvrdidel vytvářejí kompatibilní a nákladově efektivní systém.

Při návrhu značky Autolux jsme použili ověřené technologie. Náš technický tým se soustředil na vytvoření výrobků, které umožní přípravu libovolného množství v každých podmínkách bez vlivu na konečný výsledek.

Autolux - naše vášeň, vaše volba



OBSAH

Kód	Popis	Strana	Kód	Popis	Strana
AL785	Univerzální tmel	3	AL530	Tvrdidlo UHS - Expresní	9
AL789	Tmel s vlákny	3	AL532	Tvrdidlo UHS - Rychlé	9
AL787	Měkký tmel	3	AL534	Tvrdidlo UHS - Standardní	9
AL783	Hliníkový tmel	3	AL522	Tvrdidlo HS - Rychlé	10
AL411	Leptavý základový nátěr	4	AL524	Tvrdidlo HS - Standardní	10
AL425/AL427	Plnicí základový nátěr šedý/tmavě šedý	4	AL512	Tvrdidlo MS - Rychlé	11
AL414	Epoxidový základový nátěr	4	AL514	Tvrdidlo MS - Standardní	11
AL415	Penetrační základový nátěr 1K (ve spreji)	4	AL516	Tvrdidlo MS - Pomalé	11
AL324	Bezbarvý lak UHS	5	AL503	Tvrdidlo na bezbarvý lak Fast Air Dry	11
AL316	Bezbarvý lak SR	5	AL509	Tvrdidlo na epoxidový základový nátěr	12
AL313	Bezbarvý lak HS	5	AL507	Aktivátor na leptavý základový nátěr	12
AL311	Bezbarvý lak MS	5	AL651	Rychlé ředidlo	13
AL302	Bezbarvý lak Fast Air Dry	6	AL652	Standardní ředidlo	13
AL BC	Základní barvy BC	7	AL653	Pomalé ředidlo	13
AL DG	Jednovrstvé barvy DG Barevné nástroje	7 8	AL660	Ředidlo na tónování	13
AL501	Tvrdidlo MS na barvy DG Rychlé	8	AL665	Ředidlo na tónování (sprej)	14
AL502	Tvrdidlo MS na barvy DG - Standardní	8	AL635	Kapalina na mytí vybavení	14
			AL642	vodní čisticí prostředek na umělé hmoty	15
			AL419	Základový nátěr na umělé hmoty (sprej)	15
			AL418	Základový nátěr na umělé hmoty 1K	15
			AL672	Antisilikon	16
			AL641	Univerzální čisticí prostředek	16
			AL644	Mycí prostředek na díly	16

Tmely **AUTOLUX**.

Značka Autolux nabízí široký sortiment tmelů vhodně uzpůsobených pro různé druhy oprav.



AL785

Univerzální tmel

Univerzální tmel AUTOLUX® AL785, je poloplastový polyesterový tmel, nabízející dokonalou přilnavost a snadné nanášení a snadný proces broušení.

**Balení: 0,25kg/0,5kg/
1,8kg/6kg**

PODÍL
2-3 +
100



AL789

Tmel s vlákny

Tmel s vlákny AUTOLUX® AL789, je polyesterový tmel zesílený speciálními skleněnými vlákny, které zajišťují velice dobrou přilnavost, mechanickou pevnost, velké výplně a snadné broušení.

Balení: 0,25kg/0,5kg/1,8kg

PODÍL
2-3 +
100



AL787

Měkký tmel

Měkký tmel AUTOLUX® AL787 je velice pružný polyesterový tmel, nabízející dobrou přilnavost a snadné nanášení i broušení.

Balení: 0,25kg/0,5kg/1,8kg

PODÍL
2-3 +
100



AL783

Hliníkový tmel

Hliníkový tmel AUTOLUX® AL783 je poloplastový polyesterový tmel s příměsí práškového hliníku, nabízející dobrou mechanickou odolnost proti vysokým teplotám a pružnou výplň. Tmel navíc nabízí velice dobrou přilnavost a snadné nanášení i broušení.

Balení: 0,25kg/0,5kg/1,8kg

PODÍL
2-3 +
100

Základové nátěry **AUTOLUX**.

Při navrhování značky AUTOLUX® bylo nejdůležitějším cílem našeho týmu vytvoření výrobků zaručujících dobrou přilnavost a antikorozi ochranu pro mnoho typů podkladů.




AL411

Leptavý základový nátěr

Leptavý základový nátěr AUTOLUX® AL411 je 2-složkový, leptavý základový nátěr neobsahující chrom, nabízející dokonalou přilnavost a antikorozi ochranu na podklady z holého kovu.

Používejte s aktivátorem AL507.

Balení: 1L




AL425 / AL427

Plnicí základové nátěry - šedý/tmavě šedý

Plnicí základové nátěry AUTOLUX® AL425 a AL427, jsou rychleschnoucí, 2-složkové, akrylové nátěry, k dispozici ve dvou odstínech šedé.

Balení: 1L/2,5L




AL414

Epoxidový základový nátěr

Epoxidový základový nátěr AUTOLUX® AL414, je základový nátěr na broušení, velice snadno se nanáší, nabízí dokonalou přilnavost na mnoho druhů podkladu.

Používejte s tvrdidlem AL509

Balení: 1L



AL415

Penetrační základový nátěr 1K, sprej

Penetrační základový nátěr 1K sprej, AUTOLUX® AL415, je jednosložkový penetrační nátěr, pro nanášení na oděrky až na holý kov nebo pro provádění rychlých oprav. Na základový nátěr 1K je možné přímo nanášet povrchové laky systému BC nebo DG.

Balení: 0,4L



Bezbarvé laky **AUTOLUX**.

Námi navržené bezbarvé laky díky vhodně voleným tvrdidlům a ředidlům umožňují provést jakoukoli opravu v téměř každých podmínkách při současné záruce dokonalého konečného efektu povlaku.



AL324

Bezbarvý lak UHS

Bezbarvý lak UHS, AUTOLUX® AL324, je výrobek s vysokým obsahem pevných částic a nízkým podílem těkavých organických látek (LZO), AL324 je ideální výrobek pro opravu mnoha dílů a lakování celých vozidel.

PODÍL



2 / 1

Balení: 1L / 5L



AL316

Bezbarvý lak SR

Bezbarvý lak SR, AUTOLUX® AL316, je 2-složkový, akryl-uretanový bezbarvý lak s vysokou odolností proti poškrábání, určený pro opravy jednotlivých dílů i pro provádění celkových oprav.

PODÍL



2 / 1

Balení: 1L / 5L



AL313

Bezbarvý lak HS

Bezbarvý lak HS, AUTOLUX® AL313, je 2-složkový, akryl-uretanový bezbarvý lak, dokonalý pro opravy velkých ploch a celkové opravy.

PODÍL



2 / 1

Balení: 1L / 5L

Bezbarvé laky **AUTOLUX**.



AL311

Bezbarvý lak MS

Bezbarvý lak MS, AUTOLUX® AL311, je 2-složkový, akryl-uretanový bezbarvý lak, určený pro opravy jednotlivých dílů, i pro provádění celkových oprav.

PODÍL



2 / 1

Balení: 1L / 5L



AL302

Bezbarvý lak „Fast Air Dry“

Bezbarvý lak FAST AIR DRY, AUTOLUX AL302, je 2-složkový, rychleschnoucí bezbarvý lak určený především pro opravy v zimním prostředí. Musí se používat společně s tvrdidlem AL503.

PODÍL



2 / 1

Balení: 1L / 5L

Barva **AUTOLUX**.

Navrhli jsme systémy míchání základních barev BC a jednovrstvých barev DG takovým způsobem, aby jejich hlavní vlastností bylo dokonalé napodobení tovární barvy.




AL BC

Základní barvy BC

Základní barvy AUTOLUX® AL BC jsou základní akrylové barvy se snadným nanášením a dobrým krytím v systému s ředidlem.

Mohou být používány jak pro opravu jednotlivých dílů tak i celých vozidel.




Balení: 1L / 3L



AL DG

Jednovrstvé barvy DG

Jednovrstvé barvy AUTOLUX® AL DG jsou 2-složkové jednovrstvé barvy se silným krytím a dokonalým přímým leskem, které se hodí pro všechny druhy oprav. Vyhrazená ředidla a tvrdidla umožňují dosáhnout nejvyšší kvalitu provedení v každých podmínkách.



Balení: 1L / 3L



AL501

Tvrdidlo MS na barvy DG Rychlé

Určené pro jednovrstvé barvy DG.

Balení: 0,5L



AL502

Tvrdidlo MS na barvy DG standardní

Určené pro jednovrstvé barvy DG.

Balení: 0,5L



Barva Box

Barva Box obsahuje široký sortiment základních barev a jejich variant seřazených podle výrobců automobilů.



Sortiment barev



Tvrdidla **AUTOLUX**.

Široká nabídka tvrdidel znamená vysokou kvalitu opravy nezávisle na podmínkách ve kterých se provádí.

Díky univerzálnosti tvrdidel MS, jak pro základový nátěr tak i pro bezbarvý lak MS můžete používat stejné tvrdidlo.



AL530

Tvrdidlo UHS - Expresní

Vytvořeno pro použití s bezbarvými laky UHS při teplotách nižších než 18°C.

Balení: 0,5L/2,5L



AL532

Tvrdidlo UHS - Rychlé

Vytvořeno pro použití s bezbarvými laky UHS.

Balení: 0,5L/2,5L



AL534

Tvrdidlo UHS - Standardní

Vytvořeno pro použití s bezbarvými laky UHS při teplotách nad 18°C.

Balení: 0,5L/2,5L

Tvrdidla **AUTOLUX**.



AL522

Tvrdidlo HS - Rychlé

Vytvořeno pro použití s bezbarvými laky HS a SR při teplotách pod 20°C.

Balení: 0,5L/2,5L



AL524

Tvrdidlo HS - Standardní

Vytvořeno pro použití s bezbarvými laky HS při teplotách pod 25°C.

Balení: 0,5L/2,5L

Tvrdidla **AUTOLUX**.



AL512

Tvrdidlo MS - Rychlé

Vytvořeno pro použití s plnicími základními nátěry a bezbarvými laky MS při teplotách pod 18°C.

Balení: 0,2L/0,5L/2,5L



AL514

Tvrdidlo MS - Standardní

Vytvořeno pro použití s plnicími základními nátěry a bezbarvými laky MS při teplotách pod 25°C.

Balení: 0,2L/0,5L/2,5L



AL516

Tvrdidlo MS - Pomalé

Vytvořeno pro použití s plnicími základními nátěry a bezbarvými laky MS při teplotách nad 25°C.

Balení: 0,2L/0,5L/2,5L

Tvrdidla **AUTOLUX.**



AL503

Tvrdidlo Fast Air Dry

Navržené speciálně pro použití s bezbarvým lakem Fast Air Dry AL302 při teplotách 15-25°C.

Balení: 0,5L/2,5L



AL509

Tvrdidlo na epoxidový základový nátěr AL414

Určené pro epoxidový základový nátěr AL414.

Balení: 0,33L



AL507

Aktivátor na leptavý základový nátěr AL411

Určený pro leptavý základový nátěr AL411.

Balení: 1L

Ředidla **AUTOLUX**.

Ředidla jsou podobně jako tvrdidla charakteristická univerzálností, díky které je můžete použít s rozsáhlou řadou výrobků značky Autolux. Jejich dodatečnou výhodou jsou malá balení, díky kterým se oprava stává cenově efektivnější.



AL651

Rychlé ředidlo

Při teplotách pod 25°C.

Balení: 1L



AL652

Standardní ředidlo

Při teplotách 20-30°C.

Balení: 1L/5L



AL653

Pomalé ředidlo

Při teplotách nad 25°C.

Balení: 1L

Ředidla **AUTOLUX.**



AL660

Ředidlo na tónování

Ředidlo na tónování AUTOLUX® AL660, umožňuje snadné tónování všech 2-složkových bezbarvých laků a jednovrstvých laků DG značky Autolux. Ředidlo usnadňuje nanášení a dokonale zabraňuje prášení, zajišťuje tak dosažení povlaku s vysokým leskem.

PODÍL



Připraven
k použití

Balení: 1L



AL665

Ředidlo na tónování (sprej)

Ředidlo na tónování, sprej, AUTOLUX® AL665, nabízí snadný postup tónování u všech typů oprav 2-složkových bezbarvých laků a jednovrstvých laků DG značky Autolux. Ředidlo usnadňuje nanášení a dokonale zabraňuje prášení, zajišťuje tak dosažení konečného povlaku s vysokým leskem. Přímě před použitím důkladně protřepejte, nejméně po dobu 1 minuty.

PODÍL



Připraven
k použití

Balení: 0,4L



AL635

Kapalina na mytí vybavení

Kapalina na mytí vybavení AUTOLUX® AL635, byla vytvořena pro čištění lakýrnických potřeb po použití výrobků na bázi ředidel. Kapalina navíc pomáhá snadným způsobem odstranit zbytky laku z venkovních povrchů prvků lakýrnického vybavení.

Balení: 25L

Doplňky **AUTOLUX**.

Náš projektový tým vytvořil nabídku doplňkových výrobků tak, aby byla možná realizace každé opravy s využitím plné technologie značky Autolux.



AL642

Předmývací prostředek na umělé hmoty

Předmývací prostředek na umělé hmoty AUTOLUX® AL642 je směs vody a čisticích sloučenin pro odstraňování tzv. separačních látek používaných při výrobě dílů z umělých hmot a pro odstraňování provozních usazenin.

Balení: 1L

PODÍL



1 / 1



AL419

Základový nátěr na umělé hmoty (sprej)

Základový nátěr na umělé hmoty, sprej, AUTOLUX® AL419, je 1-složkový, rychleschnoucí a transparentní základový nátěr, určený pro nanášení na podklady z umělých hmot.

Balení: 0,4L

PODÍL



Připraven k použití



AL418

Základový nátěr na umělé hmoty

Základový nátěr na umělé hmoty 1K, AUTOLUX AL418, je 1-složkový, rychleschnoucí a transparentní základový nátěr, určený pro nanášení na podklady z umělých hmot.

Balení: 1L

PODÍL



Připraven k použití

Doplňky **AUTOLUX**.



AL672

Antisilikon

AL672 je doplněk určený pro prevenci vzniku efektu tzv. "rybích očí", které vznikají v důsledku znečištění silikony, vosky a mastnotou.

PODÍL



Připraven
k použití

Balení: 0,25L



AL641

Univerzální čisticí prostředek

Univerzální čisticí prostředek AUTOLUX® AL641 je přípravek na vodní bázi, sloužící pro odstraňování mastnoty, nečistot a prachu, vzniklých při přípravě povrchu.

Balení: 1L



AL644



Mycí prostředek na díly

Mycí prostředek na díly AUTOLUX® AL644 je přípravek odstraňující menší nečistoty na malých plochách z holého kovu, při přípravě povrchu dílů. Výrobek je dodáván ve formě určené k přímému použití.

Balení: 5L



Příprava	Tmely				Základové nátěry					
----------	-------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--



		P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180		P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320	P240 - P400
		P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180		P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320	P240 - P400
AL641: 1 Voda: 4	Hotový k přímému použití					Hotový k přímému použití	AL414: 3 AL509: 1 AL651/2/3: 0.6-0.9	AL411: 1 AL507: 1	AL425: 5 AL512/4/6: 1 AL651/2/3: 1	AL427: 5 AL512/4/6: 1 AL651/2/3: 1
		AL785: 100 dílů SHA305: 2-3 díly podle váhy	AL789: 100 dílů SHA305: 2-3 díly podle váhy	AL787: 100 dílů SHA305: 2-3 díly podle váhy	AL783: 100 dílů SHA305: 2-3 díly podle váhy					
Nanášejte čistým hadříkem nebo houbičkou.	Naneste jedním a setřete druhým čistým hadříkem než se AL644 vypaří.									
Důkladně omyjte čistou vodou.										
		Nanášejte stěrkou	Nanášejte stěrkou	Nanášejte stěrkou	Nanášejte stěrkou					
							Konvenční 1.3mm - 1.6mm HVLP/Compliant 1.3mm - 1.6mm	Konvenční 1.3mm - 1.6mm HVLP/Compliant 1.3mm - 1.6mm	Konvenční 1.8mm - 2.2mm HVLP/Compliant 1.5mm - 1.8mm	Konvenční 1.8mm - 2.2mm HVLP/Compliant 1.5mm - 1.8mm
						2	2	2	2 - 4	2 - 4
						3-5 min.	Obvykle 10 min. mezi vrstvami 10 min. před žháním	5-10 min.	5-10 min.	5-10 min.
		20-30 min. @ 20°C	20-30 min. @ 20°C	20-30 min. @ 20°C	20-30 min. @ 20°C	10-15 min. @ 20°C	Žhání: 30 min. @ 60°C Zasychání na vzduchu: 16 hodin @ 20°C	15 min. @ 20°C	Žhání: 20-30 min. @ 60°C Zasychání na vzduchu: 4-5 hodin @ 20°C	Žhání: 20-30 min. @ 60°C Zasychání na vzduchu: 4-5 godzin @ 20°C
AL641_V	AL644_V	AL785_V	AL789_V	AL787_V	AL783_V	AL415_V	AL414_V	AL411_V	AL425_V	AL427_V

AUTOLUX™



AI BC Základní barvy BC
AI DG Jednovrstvé barvy DG
AI313 Bezbarvý lak HS
AI302 Bezbarvý lak Fast Air Dry
AI311 Bezbarvý lak MS
AI316 Bezbarvý lak SR
AI324 Bezbarvý lak UHS
AI660 Ředidlo na tónování
AI665 Ředidlo na tónování (sprej)
AI419 Základový nátěr na umělé hmoty (sprej)
AI418 Základový nátěr na umělé hmoty 1K
AI642 vodní čisticí prostředek na umělé hmoty
AI672 Antisilikon

Barva		Bezbarvé laky					Tónování		Umělé hmoty			
P800	P600						Scotchbrite Ultrafine šedá brusná netkaná textilie s matovací pastou	Scotchbrite Ultrafine šedá brusná netkaná textilie s matovací pastou				
P400	P400								Použijte AL642	Použijte AL642		
P400	P400											
AL BC: 1 AL651/2/3: 0.8	AL DG: 2 AL501/2: 1 AL651/2/3: 0.3	AL313: 2 AL522/4/6: 1	AL302: 2 AL503: 1	AL311: 2 AL512/4/6: 1	AL316: 2 AL522: 1	AL324: 2 AL530/2/4: 1	Hotový k přímému použití barvy/bezbarvý lak: 1 AL660: 2-3 díly	Hotový k přímému použití	Hotový k přímému použití	Hotový k přímému použití	AL642: 1 Voda: 1	AL672 @ 0,5-2 % podle objemu pro povrchovýlak DG/bezbarvý lak
												POZOR! Nikdy nepřidávejte k základovému nátěru nebo základovému laku
											Nanášejte hadříkem nebo šedým plátnem Scotchbrite Ultrafine	
											Důkladně omyjte čistou vodou	
Konvenční 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.3mm - 1.6mm	Konvenční 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.3mm - 1.6mm	Konvenční 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Konvenční 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Konvenční 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Konvenční 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Konvenční 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.2mm -	Konvenční 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.3mm - 1.6mm			Konvenční 1.3mm - 1.5mm HVLP 1.3mm - 1.5mm		
2 + 1 lehká	2	2	2 - 3	2	2	1 střední vrstva + 1 plná vrstva	Tónujte příkruhovými pohyby. Nanášejte 100% AL660 po tenkých vrstvách aby se navázal prach.	Nanášejte na okraje tónování používejte tenké vrstvy aby se navázal prach.	2	1 dvojitá vrstva		
3 - 5 min.	5 - 10 min.	5-10 min.	3-5 min.	3-5 min.	5-10 min.	5-10 min.						
10-20 min. @ 20°C	Žihání: 30 min. @ 60°C Zasychání na vzduchu: 12 hodin @ 20°C	Žihání: 25-30 min. @ 50°C Zasychání na vzduchu: 16 hodin @ 20°C	Žihání: 20 min. @ 40°C Zasychání na vzduchu: 4-6 hodin @ 20°C	Žihání: 20-30 min. @ 50°C Zasychání na vzduchu: 16 hodin @ 20°C	Žihání: 20-30 min. @ 50°C Zasychání na vzduchu: 12 hodin @ 20°C	Žihání: 20-35 min. @ 60°C Zasychání na vzduchu: 16-20 hodin @ 20°C			10 min.	10 min.		
AL BC	AL DG	AL313	AL302	AL311	AL316_V	AL324_V	AL660	AL665	AL419_V	AL418_V	AL642	AL672



Autolux Refinishing Products

