



Obj. č. 6.2015.0900 6.2015.9000
6.2015.1800
6.2015.2700
6.2015.2732
6.2015.4900

2015

Soft tmel

Vlastnosti

2015 Soft tmel je plnicí a dokončovací tmel s přilnavostí na ocelový plech a skelný laminát (GFK). Krátké schnutí a snadná brousitelnost jsou dalšími vlastnostmi tohoto špičkového výrobku. Přelakovat 4CR HS 2K plničem.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Výrobek obsahuje max. 4 g/l VOC

Použití

Podklad musí být čistý, suchý a odsmaštěný. Povrch rozbrousit! Nevytvrzené staré laky nebo základy odstranit. Nenanášet na termoplastické nebo kyselinu obsahující produkty (reaktivní primery). 2015 Soft tmel a tužidlo BPO 2900/2910 důkladně smíchat.



Technické údaje

Míchací poměr	100 : 2
Zpracovatelnost	3 - 4 min.
Brositelný po	ca. 20 min. (teplota objektu 20°C)
Viskozita při dodání	pastovitý (při 20°C)
Tužidlo	2900 / 2910 BPO
Barva	běžová

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.