



Obj. č. 6.2017.1500

2017

Ultra Soft tmel

Vlastnosti

2017 je plnicí tmel s výrazně sníženou specifickou hmotností, což propůjčuje tomuto produktu velmi lehkou brousitelnost stejně jako uzavřený povrch. Přilnavost na ocelový plech, skelný laminát (GFK) a dřevo. Krátké schnutí.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC

Použití

Zpracování při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: brousitelný po 15 - 20 minutách

Teplota objektu 60°C: brousitelný po 5 - 10 minutách

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Povrch rozbrousit! Nevytvrzené staré laky nebo základy odstranit. Nenanášet na termoplastické nebo kyselinu obsahující produkty (reaktivní primery). 2017 Ultra Soft tmel a tužidlo BPO 2900 důkladně smíchat.



Technické údaje

Míchací poměr	100 : 2
Zpracovatelnost	4 - 5 min.
Viskozita při dodání	pastovitý (při 20°C)
Tužidlo	2900 BPO
Barva	běžová

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.