



Obj. č. 6.2025.1000

2025

## Tvrký tmel

### Vlastnosti

2025 Tvrký tmel je vysoce kvalitní 2K polyesterový plnicí tmel s lamelární pigmentací, s přilnavostí na železo, ocel a skelný laminát (GFK). 2025 Tvrký tmel se snadno nanáší, lze ho již po krátké době dobře a bezprašně brousit. Vykazuje vysokou přilnavost a pevnost v ohybu. Bezproblémové zpracování na svislých plochách. Dobrá odolnost benzínu, naftě a zředěným kyselinám.

### Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)  
Výrobek obsahuje maximálně 21 g/l VOC

### Doporučení

K opravám hrdel nádrží, hran a vnějších zpětných zrcátek.  
Do vytvrdlého tmelu lze vrtat nebo řezat závity.  
Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.

### Použití

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Povrch rozbrousit! Nevytvrzené staré laky nebo základy odstranit. Nenášet na termoplastické nebo kyselinu obsahující produkty (reaktivní primery). 2025 Tvrký tmel a tužidlo BPO 2900 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.  
Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvzuje.

### Technické údaje

Barva	stříbro-šedá metalická hrubá
Míchací poměr	100 : 2
Tužidlo	2900 BPO
Zpracovatelnost (20°C)	4 - 5 min.
Brousitelnost	po ca. 20 Min. (teplota objektu 20°C)
Pojivo	nenasycené polyesterové pryskyřice
Obsah sušiny	85 - 88 % hmot.
Specifická hmotnost	1,68 - 1,72 kg/l

### Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.  
V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

