



Obj. č. 6.2300.0251 6.2300.3000
 6.2300.0501 6.2300.0010
 6.2300.1000
 6.2300.1500
 6.2300.2000

2300

Multi tmel

Vlastnosti

2300 Multi tmel je plnicí a dokončovací tmel s přilnavostí na ocelový plech, pozinkovaný plech, hliník, pozinkované podklady a skelný laminát (GFK). Krátké schnutí a snadná brousitelnost jsou další vlastnosti tohoto špičkového výrobku. Přelakovat 4CR 2K HS plničem.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
 Výrobek obsahuje max. 6 g/l VOC

Doporučení

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Podklad přebrousit! Nevytvrdlé staré laky nebo základy odstranit. Nenanášet na termoplastické nebo kyselinou vytvrzující produkty (reaktivní primer). Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.



Použití

2300 Multi tmel a tužidlo 2900/2910 důkladně smíchat. Po zaschnutí lze 2300 Multi tmel přelakovat všemi běžnými laky. Tmelená místa odizolovat 2K plničem.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: brousitelný po ca. 20 minutách

Teplota objektu 60°C: brousitelný po ca. 5 minutách

Technické údaje

Barva	běžová
Míchací poměr	100 : 2
Tužidlo	BPO 2900 / 2910
Zpracovatelnost	3 - 4 min.

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.