



Obj. č. 6.2355.1600

2355

Multi Soft tmel Trillanium

Vlastnosti

2355 je vysoce kvalitní 2K polyesterový univerzální tmel k vyrovnání nerovností a prohlubní při opravách osobních vozidel a strojů. Profesionální kvalita s vynikajícími vlastnostmi. Velmi dobrá přilnavost na železo, ocel, hliník, skelný laminát (GFK) a pozinkované podklady. Optimální zpracovatelnost pro dosažení uzavřeného, hladkého povrchu. Vysoká odolnost na svislých plochách. Jemný tmel s vysokou plnivostí. Okraje nepraskají při jemném broušení.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Výrobek obsahuje max. 4 g/l VOC

Doporučení

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Podklad přebrousit! Termoplastické laky (nitro laky a 1K akrylové laky) a kyselinou vytvrzující produkty (reaktivní primer) a syntetické laky kompletně odstranit.

Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.

Použití

2355 Multi Soft tmel Trillanium a tužidlo 2900 / 2910 důkladně smíchat. Po zaschnutí lze 2355 Multi Soft tmel Trillanium přelakovat všemi běžnými laky. tmelená místa odizolovat 2K plničem. Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti. Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvvrzuje.

Technické údaje

Míchací poměr	100 : 2 (2% hmot.)
Tužidlo	BPO 2900
Zpracovatelnost	3 - 4 min.
Schnutí	brousitelný po ca. 25 min. (teplota objektu 20°)
Barva	modrá

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

