



Art.-Nr.:6.4040.0750

4040

Konzervace rzi

Vlastnosti:

4040 Konzervace rzi přeměňuje vlhkost obsaženou ve vrstvách rzi na oxid uhličitý a odstraňuje tak příčinu rezivění. Podklad je zpevněn a zajištěn díky speciálním polyuretanům. Velmi dobrý hloubkový účinek, rychlá a dlouhodobá antikorozi ochrana, nanáší se přímo na vrstvu rzi. Přelakovatelné všemi běžnými 1K a 2K základy. Zastavuje také korozi zinku. Vydatnost: podle savosti podkladu ca. 15 - 20 m²/l.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l

Obsah VOC v přípravku: 756 g/l

Doporučení:

Uvolněná rez, nečistoty a především vlhkost mohou být přeneseny štětcem do plechovky a reagovat s Konzervací rzi. Tím může dojít ke znehodnocení obsahu plechovky. Okraj plechovky vždy dobře očistěte a důkladně uzavřete, štětec neotírejte o okraj plechovky. Pokud nespoteřebujete celý obsah plechovky v průběhu jednoho dne, nenatírejte konzervaci z plechovky, ale odlijte si potřebné množství do jiné nádoby. Při zpracování používejte vždy ochranné rukavice. 4CR Konzervace dutin může způsobit při styku s kůží její lehké zbarvení. V případě potřísnění pokožky ihned omyjte mýdlem nebo mycí pastou.

Zpracovávat pouze v dobře větraných prostorách. Při práci nekouřit, nejíst a nepít. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Nářadí ihned po použití nebo při delším přerušení práce očistěte univerzálním nebo nitro ředidlem. Zaschlý film lze odstranit pouze mechanicky.

Zpracování:

Zpracovávat při teplotách od +15°C a do 80% vzdušné vlhkosti.

Postup nanášení: 4040 konzervaci rzi lze nanášet štětcem nebo stříkácí pistolí. Neředí se.

Natírání:

Štětcem důkladně vetřít do podkladu.

Stříkání:

Tryska: 1,2 - 1,4 mm

Tlak: 3 - 4 bar

Počet vrstev: 1 - 2

Po zaschnutí vykazuje ošetřená plocha rovnoměrně hedvábně matný až lesklý efekt.

Eventuálně nastříkat dvakrát.

Schnutí: po 10 - 15 min. zaschlé proti prachu, po 30 - 60 přelakovatelné (při nanášení přímo na zkorodovaný povrch, nenanášet na čistý plech).

Příprava podkladu: uvolněnou rez, strusku, podrezlou vrstvu barvy a nečistoty očistit kartáčem, broušení nebo pískování není potřebné. Oleje a zbytky mastnot odstranit ředidlem nebo podobným prostředkem.



Art.-Nr.:6.4040.0750

4040**Technické údaje:**

Barva	bezbarvá
Stupeň lesku	hedvábně lesklý (DIN 67 530)
Specifická hmotnost (DIN 51 757)	0,930 g/cm ³
Viskozita	ca. 12 s 4 mm DIN (DIN 53 211)

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.