



Art.-No.: 6.4175.1000  
6.4175.5000

# 4175

## 2K Kompakt plnič 5:1 černý

### Vlastnosti:

4175 je rychle brousitelný, vysoce plnivý 2K základový plnič s vysokou antikorozi ochranou a dobrou přilnavostí pro opravné autolakování. Vhodný také pro plnění menších ploch (Spot-Repair) bez rizika propadání a vytváření okrajů.

### Zpracování:

Podmínky pro zpracování od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti.

#### Stříkáací pistolí:

Provozní tlak: 3 - 5 bar

Tryska: 1,5 - 1,9 mm

Počet vrstev: 1 - 3 vrstvy

#### Schnutí:

Teplota objektu 20°C: ca. 3 - 5 hod.

Teplota objektu 60°C: ca. 30 - 40 min.

#### Broušení:

Brusným papírem P400 na sucho nebo P600 na mokro pod 1-vrstvý vrchní lak

Brusným papírem P500 na sucho nebo P800 na mokro pod 2-vrstvý vrchní lak

Pro použití jako podklad lze přidat až 25% 2K akrylového nebo PUR laku.

### Technické údaje:

Vydatnost	5 - 6 m <sup>2</sup> / liter
Barva	černá
Míchací poměr	5 : 1 na objem
Tužidlo	4CR 0407
Ředění	5 - 20 % 4CR 0505
Viskozita pro stříkání (20°C)	30 - 55 s 4 mm DIN
Zpracovatelnost	1 - 3 hod.
Tloušťka suché vrstvy	60 - 180 μm
Odvětrání	15 min.

### Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 3 roky.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

**...the professional choice.**