



Art.-Nr.: 6.5122.0033

5122

Glas primer černý

Vlastnosti:

4CR Glas primer je černý, vlhkostí vytvrzující základní nátěr pro přípravu přilnavých ploch, speciálně při přímém vlepování autoskel. Použití spolu s 4CR 5121 Glas aktivátorem.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb.

Obsah VOC v přípravku: 535 g/l

Organická rozpouštědla: 42,5 %

Zpracování:

4CR Glas primer se používá pro zvýšení přilnavosti při použití lepidla na sklo a keramikou povrstvené sklo, plasty a různé druhy kovů.

4CR Glas primer důkladně protřepat, až je dobře slyšet kovová kulička v nádobce.

Následně ještě jednu minutu protřepávat. Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnot. Před nanesením 4CR Glas primeru plochu nejprve očistit 4CR Glas aktivátorem. Lze nanášet štětcem, plstěným aplikátorem nebo jiným vhodným nástrojem. Primer nanášet v tenké, ale kryvé vrstvě.

Nádobku ihned po použití důkladně uzavřít.

4CR Glas primer spotřebovat do jednoho měsíce po otevření.

Ideální teplota pro zpracování je 15 - 25°C.

Technické údaje:

Chemická báze	pigmentovaný, rozpouštědla obsahující polyisokyanátový roztok
Barva	černá
Bod vzplanutí	-4°C
Odvětrání	při teplotě pod 15°C 30 minut
	při teplotě nad 15°C 10 minut

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V uzavřeném originálním obalu skladovatelnost minimálně 9 měsíců.